

FICHA TÉCNICA

MONTACK AGARRE TOTAL INVISIBLE

Descripción del producto

Montack Agarre Total Invisible es un adhesivo de montaje con gran capacidad de relleno especialmente formulado para uniones que requieran un agarre inicial inmediato y unos acabados limpios.

No descuelga y puede aplicarse tanto en interior como en exterior.

Montack Agarre Total Invisible está formulado en base a un polímero híbrido el cual no contiene disolventes siendo apto para todas las superficies: porosas y no porosas, incluso superficies delicadas y húmedas.

Especialmente indicado para materiales transparentes.

Características técnicas

Aspecto	Masilla viscosa de color transparente
Viscosidad	Tixotrópico
Elongación Rotura (DIN 53504)	Aprox. 300 %
Resistencia cizalla (madera de haya 48h)	25-30 kg/cm ²
T. aplicación	+ 5 hasta + 30 °C
T. servicio	- 15 hasta + 80 °C
Formación de piel	6 - 8 min
Velocidad de curado*	2,5 mm cada 24 h a 23 °C

* Grosos superiores a 2,5 mm y uniones en las que el producto pueda quedar encapsulado, serán necesarios aproximadamente 3 días para su curado total.

Aplicaciones

- Fijación de paneles, planchas, revestimientos, chapas, etc.
- Fijación de molduras, zócalos, rodapiés, travesaños, marcos de puertas y ventanas, perfiles, espejos, azulejos, cajas o cuadros de electricidad, rótulos de señalización, colgadores, jaboneras, tiradores, accesorios, etc.

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa), secas y sin partes sueltas.

Aplicación:

Cortar el extremo del obturador del tubo o cartucho, roscar la cánula y cortar ésta en bisel a la sección deseada.

Aplicar por puntos o mediante pequeños cordones sobre una de las 2 superficies y unir en la posición deseada presionando firmemente. La dosificación del producto varía en función de los materiales a unir.

Para una distribución uniforme del producto sobre las superficies a unir; se recomienda realizar pequeños movimientos giratorios en combinación con la presión para romper la piel del adhesivo. La presión debe mantenerse durante unos 30 segundos.

Para objetos pesados será necesario asegurar la unión físicamente con cinta o sargentos hasta que el adhesivo cure totalmente. La máxima resistencia se alcanza a las 24 h de su aplicación.

No es recomendable superar un espesor de 1 ó 2 mm de producto entre soportes; ya que podría reducirse considerablemente la capacidad de agarre y la resistencia final.

Disolución y limpieza

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en PASO ELIMINA ADHESIVOS o un disolvente universal.

El producto seco únicamente se elimina mediante procedimientos mecánicos.

Almacenaje

Consérvese dentro de su envase original cerrado en un lugar fresco y seco entre +10°C y +25°C. Bajo estas indicaciones, el producto puede almacenarse durante al menos 18 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.