



FICHA TECNICA

Colorante Emultin para pinturas y esmaltes al agua

Descripción	Dispersión ultrafina en fase acuosa de pigmentos de gran solidez, con agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.														
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> * Gran poder de teñido. * Rápida incorporación. * Colores sólidos y nítidos. * Total compatibilidad con pinturas al agua. 														
Usos	Interior - Exterior Para la coloración de todo tipo de pinturas al agua, tales como: Esmaltes y barnices acrílicos al agua, Pinturas plásticas, Pintura a la cola, Pinturas al temple, Pinturas a la cal, etc.														
Colores y tamaños	Según carta vigente.	0,050L;	0,100L 0,250L												
Características técnicas	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><u>Composición</u></td> </tr> <tr> <td>Vehículo fijo</td> <td>Agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.</td> </tr> <tr> <td>Pigmentos</td> <td>Pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez a la luz.</td> </tr> <tr> <td>Disolvente</td> <td>Agua.</td> </tr> <tr> <td>Densidad</td> <td>Entre 1,00 y 1,47 g/cm³ según color.</td> </tr> <tr> <td>VOC</td> <td>Exento</td> </tr> </table>			<u>Composición</u>		Vehículo fijo	Agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.	Pigmentos	Pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez a la luz.	Disolvente	Agua.	Densidad	Entre 1,00 y 1,47 g/cm ³ según color.	VOC	Exento
<u>Composición</u>															
Vehículo fijo	Agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.														
Pigmentos	Pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez a la luz.														
Disolvente	Agua.														
Densidad	Entre 1,00 y 1,47 g/cm ³ según color.														
VOC	Exento														
Modo de empleo	<p><u>Condición de aplicación</u></p> <p>Agitar y homogeneizar perfectamente el colorante. Añadir a la pintura base en la proporción adecuada, mezclar y remover hasta su total incorporación y obtener un color homogéneo</p> <p><u>Observaciones</u></p> <p>La solidez a la luz de los colores estará condicionada a la calidad de la pintura base y a la cantidad de colorante incorporado. Para teñir pinturas que deben ir al exterior, consultar la carta de colores para seleccionar los colores de más resistencia a la luz.</p> <p>Todos los colores son entre mezclables, pudiéndose obtener una infinita gama de colores.</p>														
Información adicional	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Instrucción de seguridad</td> <td>Consultar etiquetado del envase.</td> </tr> <tr> <td>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tiempo de almacenaje</td> <td>24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>comprendida entre 5 y 35°C.</td> </tr> </table>			Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase.	Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad		Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura		comprendida entre 5 y 35°C.				
Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase.														
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad															
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura														
	comprendida entre 5 y 35°C.														



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

