

Zimbabwe - pantalón

Descripción

- bolsillo para rodilleras con posición ajustable
- amplios bolsillos delanteros
- bolsillo lateral izquierdo con cierre con botón
- bolsillo porta metro
- bolsillo trasero con cierre con botón
- bolsillos exteriores portaclavos
- cintura elástica
- pantalón con abertura central cierre de botones



Manutención

Lavar a máquina a una temperatura max de 60 °C; No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear; No lavar a seco; Permitido secado en secadora a temperatura reducida; Temperatura max de planchado 110 °C



Cod.prod.

V359-0-01 azul marino
V359-0-04 gris oscuro

Norma:

EN ISO 13688:2013

Tallas

38 – 58

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	composición de las fibras:	100% algodón	
		Tejido: twill	urdido: 68x44 [yarn/inc] trama: 10x10 [yarn/inc]	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	270 g/mq	
	ISO 105X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 húmedo: 3-4	1 - 5 1 - 5
	ISO 105-C06, C2S	Solidez de color al lavado (60°C)	Variación de color: 4-5	1 - 5
	ISO-105-E04	Solidez de color al sudor	Variación de color: 4-5	1 - 5
	ISO-105-X11	Resistencia de color al planchado caliente	seco: 4-5 húmedo: 4-5	1 - 5 1 - 5
	ISO 3071:2005	La determinación del pH del extracto acuoso	pH : 7.4	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	ISO 6330 Test N0.2A	Estabilidad de dimensión al lavado	urdido: - 2.9 % trama: - 2.9 %	Max +/-3 % Max +/-3 %
	EN ISO 13934-2	Resistencia a la tracción	urdido: 486.3 N trama: 267.6 N	400 N 400 N
	ISO 13937-1	Resistencia al tirón	urdido: 22.15 N trama: 14.24 N	25 N 25 N
	ISO 105 B02	Solidez de color a la luz	Variación de color: > 5	1 - 5