

FICHA TÉCNICA

BUMPER



1. Descripción

PintyPlus Auto Bumper es un producto 2 en 1: Imprimación y pintura de acabado mate. Protege, repara y renueva piezas de plástico en automóviles: parachoques, spoilers, revestimientos, etc.

Bumper liso: acabado liso

Bumper texturado: con partículas para un acabado texturado.

2. Propiedades:

- Gran adherencia
- Alta cubrición
- Buena retención del color
- Excelente resistencia a la intemperie
- Elevada dureza y flexibilidad
- Muy fácil aplicación.
- Aplicación resistente hasta 120°C
- No contiene plomo ni cromatos
- Emissions dans l'air intérieur * (Décret n°2011-321 du 23 mars 2011) : A+ “très faibles émissions”

*La información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles dentro del aire interior, presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de A+ (emisiones muy bajas) a C (fuertes emisiones)



3. Usos recomendados

Ideal para proteger, reparar y renovar piezas de plástico en automóviles: parachoques, spoilers, revestimientos, etc., dando una textura y aspecto similar a los parachoques de plástico sin tratar. Puede ser usado como imprimación adherente para la reparación de parachoques que deban ser pintados, y como base para facilitar la adherencia de capas posteriores.

4. Presentación

Colores: Liso Negro BL104 y Texturado Negro BT104

Envase: De 520/400 ml.

5. Características técnicas:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| • Naturaleza | Resina alquídica modificada |
| • Pigmentos | Elevada solidez a la luz |

• Disolventes	Aromáticos y cetonas
• Propelente	Hidrocarburos, ricos en C3 y C4
• Densidad	0.98 ± 0.02 gr./cc (Según color)
• Viscosidad	18 – 20 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C).
• % sólidos en peso	33 ± 5 % (Valor teórico)
• VOC	613 ± 10 gr./l (Según color)
• Brillo a 60°	<5
• Rendimiento:	520/400ml; 2 m ² según el soporte
• Tiempos de secado a 20°C:	Superficial: 1 h / Total: 2 h Repintado: Antes de 1 h o después de 48 h
• Temperatura de aplicación	De 10 a 35°C
• Resistencia del pintado al calor	Recomendado hasta 120°C
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	3-4 bars a 20°C // 6-7 bars a 50°C
• Limpieza	Disolvente limpieza en aerosol
• Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie con una imprimación, selladora o capa de anclaje apropiada. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical, dejando secar unos minutos entre capas. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.



La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



NOVASOL SPRAY S.L.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com