



Fecha revisión: 2019-04-12

Versión: 2

ADHESIVO DE CONTACTO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto con disolventes orgánicos, a base de caucho sintético y resinas de alta resistencia al calor.

PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad y moderada tixotropía, con lo que se consigue gran rendimiento por m².
- Uniones muy sólidas y de gran resistencia a la tracción en una amplia variedad de materiales.
- No es adecuado para la unión de algunos plásticos flexibles (polipropileno, polietileno, y otros).
- Adhesivo formulado con disolventes orgánicos no nocivos.

APLICACIONES

Adhesivo con enormes posibilidades indicado para:

- Bricolaje y trabajos manuales en general (suelas y tacones de zapatos, cantos decorativos de madera, etc.)
- Pegado de corcho, madera, moqueta, vidrio, estratificados (Formica), melamínicos, tejidos, cuero, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) a 23°C	Aprox. 3000 mPa s
Peso específico	0,85 g/cm ³
Endurecedores	No recomendados
Contenido en sólidos	Aprox. 21,7 %
Inflamabilidad	Inflamable
Resistencia a la cizalla (Inmediata)	>1.4 MPa
Resistencia a la cizalla (72 horas)	2,8 MPa
Tiempo de aireación	10 - 15 min.
Tiempo abierto	30 min.

MODO DE EMPLEO

Los materiales a unir deben estar limpios y secos. Aplique una fina capa sobre ambas superficies y deje secar de 15 a 20 minutos. El adhesivo está listo para pegar cuando no se adhiere al tacto. Unir ambas partes presionando fuertemente.

La máxima resistencia se obtiene al cabo de 24 horas, si bien las piezas pueden manipularse inmediatamente.

Para que la adhesión sea más fuerte y duradera, trabajar con temperaturas comprendidas entre 15 y 30 °C, y no someter los materiales adheridos a vibraciones o tensiones hasta 24 horas después de terminada la unión, tiempo en el cual el adhesivo ha desarrollado completamente su capacidad adhesiva. Para su limpieza usar acetona.

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades.

Tubo metálico	2 años
---------------	--------

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46440 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



supertite.com



Fecha revisión: 2019-04-12

Versión: 2

Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.supertite.com

LIMPIEZA

Para la limpieza de útiles y manchas del producto pueden utilizarse acetona.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada