



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770



Hoja 1
24.02.2022

FICHA TÉCNICA

Solución Total-80ml Transparente
Art. 519029

Adhesivo-sellador monocomponente producido a base de polímero MS que cura en contacto con la humedad. Color transparente.

Aplicaciones

- Uniones de un gran rango de materiales sobre superficies típicas, como hormigón, aglomerado, madera, ladrillo, vidrio, metal, plásticos, etc.
- Pegado de zócalos, peldaños de puertas, baldosas, cerámicas
- Pegado de elementos decorativos de madera, corcho, aglomerado, piedra,...

Ventajas

- Adhesivo transparente
- Pegado inicial elevado
- Juntas flexibles
- Pegado final muy fuerte
- Excelente adherencia a la mayoría de las superficies, tanto porosas como no porosas
- Resistente a la humedad

Preparación previa

- Las superficies a pegar deben estar limpias y libres de sustancias que puedan perjudicar a la adherencia del producto.
- Para desengrasar las superficies se puede utilizar alcohol o acetona (metales o vidriados) o detergentes (materiales sintéticos).

Aplicación

- Cortar la parte superior de la boquilla en un ángulo de 45°, con un diámetro igual al ancho de la junta a rellenar.
- Extrusionar el tubo manualmente. Aplicar el producto en forma de puntos o cordones.
- Hacer coincidir las superficies y presionar.
- En caso de superficies anchas, aplicar en forma de líneas onduladas para incrementar la adherencia inicial.
- El adhesivo cura en contacto con la humedad del ambiente y de las superficies aplicadas.
- Dependiendo del material a pegar, podría ser necesaria una sujeción adicional hasta que el producto esté completamente seco (24h aprox.)

Manipulaciones posteriores

- El producto fresco se puede limpiar de manos, herramientas y superficies sucias con papel absorbente.
- Una vez curado, el producto sólo puede eliminarse mecánicamente.

Restricciones

- No adecuado para PE, PP, teflón ni superficies bituminosas
- No válido para superficies permanentemente húmedas.
- Son necesarios ensayos preliminares para asegurar la adecuación de este producto a una aplicación concreta.



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer



Hoja 2
24.02.2022

Datos técnicos

Densidad (ISO 2811-1)	1,0 - 1,1 g/ml
Formación de piel	10 min
Rango de curación	4 mm/24h
Descuelgue (+50°C, ISO 7390)	0 - 3 mm
Resistencia a la temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +30°C

Almacenamiento / transporte

Caducidad 12 meses desde su fecha de fabricación en su embalaje original, sin abrir, y almacenado entre +5°C y +25°C.

La información contenida en esta ficha técnica se ofrece de buena fe basada en la investigación del fabricante. No obstante, el resultado óptimo del producto depende de circunstancias que varían en cada aplicación. Por tal razón, siga estrictamente las instrucciones y en caso de la mínima duda o especialidad de las superficies o instalaciones donde se deba aplicar el producto, consulte.

Todos los resultados y/o análisis publicados por fischer en sus productos se han obtenido con determinados materiales y en condiciones óptimas en un laboratorio. Para saber cuáles son las condiciones en un determinado material o superficie, consulte con un profesional y con fischer.