

ARM SLEEVES YELLOW FLUOR



IDEAL PARA

- Protege de los rayos del sol al realizar trabajos de alta intensidad al aire libre.
- Con tecnología refrescante Cooling HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor.

CERTIFICACIONES

Solid Yellow Fluor:



UNE-EN 17353:2020



EQUIPACIÓN TIPO A
PARA LUZ DIURNA

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE NO SER VISTO EN CONDICIONES DE LUZ DIURNA			
EN 17353:2020, Ropa de protección. Equipo de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio			
Niveles de prestación	Tipo de prenda	Uso destinado	Diseño
	Tipo A	Sólo para visibilidad diurna	Material fluorescente



PROTECCIÓN
SOLAR

PROTECCIÓN CUTÁNEA CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA NATURAL					
Propiedad	Normativa de ensayo	Nivel de prestación	Categoría de protección	Radiación UV bloqueada (%)	Penetración UVR efectiva (%)
UPF	AS/NZS 4399:2017	50 UPF	Excelente	98 %	≤ 2.0

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



UPF
50



MOISTURE
MANAGEMENT



QUICK
DRY



4-WAY
ULTRA STRETCH



SILICONE
ADJUSTMENT



HEIQ
SMART TEMP



COOLING
EFFECT

DIMENSIONES



M	Circunferencia de ajuste del brazo superior	26cm
	Circunferencia de ajuste del brazo inferior	18cm
	Longitud de la costura exterior	46cm
L	Circunferencia de ajuste del brazo superior	30cm
	Circunferencia de ajuste del brazo inferior	20cm
	Longitud de la costura exterior	48cm
XL	Circunferencia de ajuste del brazo superior	34cm
	Circunferencia de ajuste del brazo inferior	22cm
	Longitud de la costura exterior	50cm

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO

Tejido: 86% Poliéster, 14% Elastano.
Banda Elástica: 83% Poliamida, 17% Elastano.

PACKAGING



SIMBOLOS MANTENIMIENTO



Masa laminar: EN 12127:1997		123 g/m ²	± 5 %	
Permeabilidad al aire EN ISO 9237:1995		360 mm/s	± 10 %	
Resistencia térmica (RCT): EN ISO 11092:2014		0,0041 m ² K/W	± 10 %	
Resistencia al vapor de agua (RET): EN ISO 11092:2014		1,33 m ² Pa/W	± 10 %	
Determinación de la fuerza de rotura y elongación				
EN ISO 13934-1:2013	PROMEDIO DE FUERZA MÁXIMA		PROMEDIO DE ELONGACIÓN	
	LONGITUDINAL	308 N ± 10 %	LONGITUDINAL 277% ± 10 %	
	TRANSVERSAL	174 N ± 10 %	TRANSVERSAL 376% ± 10 %	
Resistencia al estallido: EN ISO 13938-1:2019		134,4 kPa	± 10 %	
Determinación de las variaciones dimensionales de los tejidos sometidos al lavado y secado domésticos				
EN ISO 5077:2008	LONGITUDINAL < ±3%	TRANSVERSAL < ±3%		
	Programa de lavado 4N (Ta=40 ±3°C) según ISO 6330:2012			
Resistencia a la formación de Pilling ISO 12945-2:2020		3 - 4	7000 CICLOS	
Escala de 1 a 5. 1 es "Pilling muy severo" i 5 es "Sin formación de Pilling".				
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2:2016		>100.000 CICLOS		
	Presión del ensayo: 9kPa	Hasta que se rompe un hilo		
Rangos de solidez:				
Solidez de las tinturas al lavado EN ISO 105-C06:2010		3 *		
Solidez del color a la transpiración (Acida & Alcalina): EN ISO 105-E04:2013		ALCALINA	4 *	
		ACIDA	4 *	
Solidez de las tinturas al frote (Seco & Mojado) EN ISO 105-X12:2016		SECO	4 - 5 *	
		MOJADO	4 - 5 *	
Solidez de las tinturas al agua de mar: EN ISO 105-E02:2013		4 *		
Solidez de las tinturas a la luz EN ISO 105-B02:2014 Method 2		5**		
* Rango de solidez comprendido entre los valores 1 y 5, en el cual 1 es "MUY DEFICIENTE" y 5 es "EXCELENTE"				
** Rango de solidez comprendido entre los valores 1 y 8, en el cual 1 es "MUY DEFICIENTE" y 8 es "EXCELENTE"				
Visibilidad mejorada		COORDENADAS CROMÁTICAS		FACTOR DE LUMINANCIA
CIE 15	YELLOW FLUOR	x = 0,3871	y = 0,5357	β = 0,8145
Protección ultraviolada AS/NZS 4399:2017		50+ Protección excelente		