

## 578NR - 578OR

Tek kullanımlık eldiven ambidiektro nitril, tozsuz, ölçeklendirilmiş. Bu eldiven, elin kimyasal risklere karşı korunması için tasarlanmıştır. Desterite seviyesi 5.

**EN ISO 21420:2020** Korumucu eldiven. Genel kullanım. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Mikroorganizmalara ve kimyasal ürünlere karşı koruyucu eldiven. **ELDIVEN MARKALAMA:** JUBA AGILITY GRIP, referans, beden, piktogramlarla birlikte CE markalama. **CE Markalama:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarı dahilinde Avrupa mevzuatına uygundur. **EPI CAT III:** Üst düzeyde dizayn edilmiş KKD ölüm tehlikesi içerebilecek ya da çok ciddi yaralanmalara neden olabilecek, geri dönüşü olmayan risk ya da yaralanmalara karşı koruma sağlar.

<b>PERMÉATION ET DÉGRADATION DE PRODUITS CHIMIQUES SELON LA NORME EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B ET EN ISO 374-4:2019</b>						
<b>Kimyasal ürün</b>	<b>Mektup</b>	<b>Adım süresi</b>	<b>Seviye</b>	<b>Bozulma</b>		
n-Heptan	J	> 30 dakika	2	50.6%		
Sodyum hidroksit 40%	K	> 480 dakika	6	-7.1%		
Sülfürik asit 96%	L	> 10 dakika	1	100.0%		
Amonyum hidroksit 25%	O	> 480 dakika	6	27.0%		
Hidrojen peroksit 30%	P	> 120 dakika	4	27.1%		
Formaldehit 37%	T	> 240 dakika	5	17.7%		
<b>SEVİYELER</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Geçen süre (dk)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Geçen süre p erformans seviyesini belirler. Sıcaklık, aşınma ya da bozulma gibi diğer faktörler etkiye bulduğundan, önceki bilgi çalışma sırasında geçiren süreyi yansıtmaz. Bozulma seviyeleri, kimyasal riske maruz kaldıktan sonra eldivenlerin delinme direncindeki değişimi gösterir.

Kimyasal dayanıklılık avuç içinden alınan örneklerle dayanılarak laboratuvar koşullarına göre değerlendirilmiştir ve sadece belirtilen kimyasal ürünü kapsar. Kimyasal ürün karıştırıldysa değişiklik gerçekleşebilir.

Kullanıma bağlı olarak, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerinde gerçekleşen değişim nedeniyle tehlikeli kimyasal ürüne daha az dayanıklılık gösterebilir. Hareketler, takılma, sürtünme, kimyasalla temas neden olduğu bozulma vs. gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Aşındırıcı kimyasal ürünler için, bozulma kimyasal ürünlere dayanıklı eldiven seçiminde göz önünde bulundurulacak en önemli faktör olabilir. Delinmeye dayanıklılık laboratuvar koşullan altında değerlendirilmiştir ve sadece denenen ömeği kasteder.

Bu bilgi, iş yerindeki korumanın gerçek süresini ve karşımlar ile saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmamaktadır. Kimyasal direnç, laboratuvar şartları altında yalnızca avuç içerisinden alınan numunelere dayalı olarak değerlendirilmiş olup yalnızca test edilen kimyasal ile ilişkilidir. Söz konusu kimyasal bir karışım içerisinde kullanıldığında direnç seviyesi farklılık gösterebilir.

Bu referans gıda logosu içeriyorsa gıda temasına uygundur. Kalite departmanından veya ilgili gıda uygunluk beyanına başvurarak daha fazla bilgi.

Eldivenlerin amaçlanan kullanıma uygun olup olmadığının kontrolü tavsiye edilir zira sıcaklığa, aşınmaya ve bozunmaya bağlı olarak iş yerindeki şartlar tip deneyinden farklı olabilir.

Kullanım öncesinde eldiven üzerinde herhangi bir kusur veya hasarın bulunup bulunmadığını kontrol edin.

<b>El ölçümleri</b>					
<b>El bedeni</b>	<b>Kolan el ele</b>	<b>Kolan el ele</b>	<b>Uzun el ele</b>		
4	101	127	<160		
5	127	<160			
6	152	160			
7	178	171			
8	203	182			
9	229	192			
10	254	204			
11	279	215			
12	304	>215			
13	329	>215			

**KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:** Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda ya da iş yerindeki mekanik riskin bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temastan kaçınılmalıdır. **Dikkat:** Delinmeye dayanıklılık gereksinmelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sivri nesnelere karşı koruma sağlamak için uygun olmayabilir.

**TEMİZLİK ve BAKIM:** Tek kullanımlık eldivenler. Eldivenler, eğer yeniden kullanım söz konusu ise kontamine durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, herhangi ciddi bir tehlikenin var olmasının koşuluyla, elden çıkartılmadan önce olabildiğince iyi bir şekilde temizlenmelidir. İlk fayda seviyesini kaybedebileceğinden eldivenin yıkanması tavsiye edilmez, nemli bir bezle temizlenebilir.

**DEPOLAMA:** Eldivenler tercihen kuru ve kuru ortamda 10°C ile 30°C arasında, orjinal ambalajında ve güneş ışığı altında saklanmalıdır. Tavsiye edildiği şekilde saklandığında, üretim tarihinden itibaren beş yıla kadar özelliklerde değişiklik olmaz.

**Son kullanma tarihi:** Eldivenin kullanım süresi belirtilemez ve işin mahiyetine ve kullanıcının eldivenin kullanacağı iş için uygun olduğundan emin olması sorumluluğuna bağlıdır. Üst tabakada bir aşınma meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin. **NOTLAR:** Laboratuvar ortamında elde edilmiş fiziksel test sonuçlarıyla birlikte burada verilen, bilgiler eldiven seçimine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak, AB 2016/425 Mevzuatına uygun olarak ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyecek diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmaz. Bu ürünler, ISO 9001:2015'te belirlenen şartlara uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan malzeme veya süreçlerin kullanıcılar için zarar verici olduğuna dair hiçbir bilgi mevcut değildir.

**AB Bildirgesini şu link üzerinden indirebilirsiniz https://www.jubappe.com/working-gloves/578NR**
**AB Bildirgesini şu link üzerinden indirebilirsiniz https://www.jubappe.com/working-gloves/578OR**

## 578NR - 578OR

Disposable glove ambidiektro nitrile, scaled, without powder. This glove is intended to protect hands against chemical risks. Dexterity level 5.

**EN ISO 21420:2020** General requirements for protective gloves. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Protective gloves against micro organisms and chemical products. **GLOVE MARKING:** JUBA AGILITY GRIP, reference, size, CE marking with pictograms and strength obtained. **CE MARKING:** This product has been assessed against the aforementioned harmonised rules and its compliance meets European legislation to be sold on the European market. **PPE CAT III:** Complex design PPE that protects against irreversible risks or injuries with mortal danger or that could cause very serious injuries.

<b>PERMEATION AND RESISTANCE TO DEGRADATION BY CHEMICALS IN ACCORDANCE WITH EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B AND EN ISO 374-4:2019</b>						
<b>Chemical product</b>	<b>Letter</b>	<b>Step time</b>	<b>Level</b>	<b>Degradation</b>		
n-Heptane	J	> 30 minutes	2	50.6%		
Sodium hydroxide 40%	K	> 480 minutes	6	-7.1%		
Sulfuric acid 96%	L	> 10 minutes	1	100.0%		
Ammonium hydroxide 25%	O	> 480 minutes	6	27.0%		
Hydrogen peroxide 30%	P	> 120 minutes	4	27.1%		
Formaldehyde37%	T	> 240 minutes	5	17.7%		
<b>Performance Level</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

The lowest Breakthrough time is used determination of performance level. The information above does not reflect duration in the work station as other factors such as temperature, abrasion and degradation. Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements. snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the test specimen. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure checimals.

If this reference contains the food logo, it is suitable for contact with food. Ask for more information from the quality department or consult the corresponding food compliance declaration.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the glove are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. Before use, inspect the gloves for any defect or imperfections.

<b>Sizes of hands</b>					
<b>Hand size</b>	<b>Hand circumference</b>	<b>Hand length</b>			
4	101	<160			
5	127	<160			
6	152	160			
7	178	171			
8	203	182			
9	229	192			
10	254	204			
11	279	215			
12	304	>215			
13	329	>215			

**PROHIBITED USE:** The gloves should not be used when there is a risk of trapping them in moving machine parts or in work stations where the mechanical risk to be covered exceeds the aforementioned benefit levels or when there are non mechanical risks (electrical, etc.). Contact should be particularly avoided with products that might affect glove structure. **Precaution:** Gloves that meet resistance to perforation requirements might not be suitable for protection against very sharp objects such as hypodermic needles.

**CLEANING AND MAINTENANCE:** For single use only. The gloves should not be left in contaminating conditions if they are going to be used again, in which case the gloves should be cleaned as much as possible as long as there is no danger, before taking them off. We do not recommend washing them as they might lose their initial attributes. Just use a damp cloth to clean them.

**STORAGE:** Gloves should preferably be stored in a dry place between 10°C and 30°C, in their original packaging and out of sunlight. When stored as recommended, will not suffer change in properties for up to five years from date of manufacture. **Expiry:** The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility. They must make sure that the glove is appropriate for its intended use. Replace if any damage or wear is noticed on the PPE.

**NOTE:** The information given here, together with the results of the physical examination obtained in the laboratory should also help select the glove. However, it does not reflect the real protection of the gloves in the workplace due to other factors that influence performance such as temperature, abrasion, wear, etc. In accordance with EU Regulation 2016/425. These products have been manufactured within a registered quality system that complies with requirements set in ISO 9001:2015. To the best of our knowledge, no materials or processes used n manufacturing these products are detrimental for users.

**To download the EU Declaration you can do it through the link https://www.jubappe.com/working-gloves/578NR**
**To download the EU Declaration you can do it through the link https://www.jubappe.com/working-gloves/578OR**

Einweghandschuh ambidiektro nitril, skaliert, ohne Staub. Dieser Handschuh dient zum Schutz der Hand vor chemische Gefahren. Fingerfertigkeit Stufe 5.

**EN ISO 21420:2020** Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen. **HANDSCHUHKENNZEICHNUNG:** JUBA AGILITY GRIP, Bestellnr., Größe, CE-Zeichen mit Piktogrammen und Widerstandsfähigkeit. **CE-Zeichen:** Dieser Artikel wurde den angegebenen harmonisierten Normen getestet und in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften für den Verkauf auf dem europäischen Markt als konform bewertet. **PSA Kat. III:** PSA mit komplexem Design zum Schutz vor Risiken und irreversiblen Gesundheitsschäden mit Lebensgefahr oder sehr schweren Verletzungen.

<b>PERMEATION UND DEGRADATION VON CHEMIKALIEN GEMÄSS NORM EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYP B UND EN ISO 374-4:2019</b>						
<b>Chemisches Produkt</b>	<b>Brief</b>	<b>Schrittzeit</b>	<b>Eben</b>	<b>Degradierung</b>		
n-Heptan	J	> 30 protokoll	2	50.6%		
Natriumhydroxid 40%	K	> 480 protokoll	6	-7.1%		
Schwefelsäure 96%	L	> 10 protokoll	1	100.0%		
Ammoniumhydroxid 25%	O	> 480 protokoll	6	27.0%		
Wasserstoffperoxid 30%	P	> 120 protokoll	4	27.1%		
Formaldehyd 37%	T	> 240 protokoll	5	17.7%		
<b>STUFEN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Eindringzeit (in Min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Die Leistungsstufe ist von der Eindring-zeit abhängig. Die obigen Angaben entsprechen nicht der Eindringzeit am Arbeitsplatz, die auch von anderen Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Degradation abhängig ist. Die Degradationsstufen zeigen die Veränderung des Widerstands gegen Penetration nach der Einwirkung der Chemikalien an.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde gemäß den Laborbedingungen auf der Grundlage von Materialproben von der Handfläche des Handschuhs bestimmt, und der angegebene Wert bezieht sich ausschließlich auf die angegebene Chemikalie. Wenn die Chemikalie einer Mischung unterzogen wird, können sich die Werte verändern.

Während des Gebrauchs können die Schutzhandschuhe aufgrund veränderter physischer Eigenschaften eventuell geringere Widerstandsleistungen gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Durch Bewegung, Hängenbleiben, Reibung, Degradation aufgrund des Kontakts mit der Chemikalie etc. kann die tatsächliche Gebrauchszeit eine bedeutende Verringerung erleiden. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor zur Auswahl eines Handschuhs zum Schutz vor Chemikalien sein.

Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen bestimmt und bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfstücke.Diese Information spiegelt nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wider.

Wenn dieser Hinweis das Lebensmittellogo enthält, ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Qualitätsabteilung oder in der entsprechenden Lebensmittel-Konformitätserklärung.

Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen bei Proben getestet, die vom Handteller entnommen wurden und bezieht sich lediglich auf die getesteten Chemikalien. Sie kann anders ausfallen, wenn es sich um Chemikalienmischungen handelt. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, denn die Arbeitsplatzbedingungen können sich hinsichtlich der Temperatur, Abnutzung und Zersetzung vom Testtyp unterscheiden. Handschuhe vor Gebrauch auf Defekte und Fehlerstellen untersuchen.

<b>Handmessungen</b>					
<b>Handgröße</b>	<b>Umfang Hand in Hand</b>	<b>Handlänge</b>			
4	101	<160			
5	127	<160			
6	152	160			
7	178	171			
8	203	182			
9	229	192			
10	254	204			
11	279	215			
12	304	>215			
13	329	>215			

**VERWENDEN SIE DEN HANDSCHUH NICHT:** Zu Arbeiten, bei denen eine Einklemmgefahr durch bewegliche Maschinenteile besteht, oder an Arbeitsplätzen, an denen das mechanische Risiko die Leistungsstufen des Handschuhs übersteigen, oder bei Arbeiten, bei denen das Risiko nicht mechanischer, sondern elektrischer Art etc. ist. Es ist insbesondere der Kontakt mit Produkten zu vermeiden, die die Struktur des Handschuhs beeinträchtigen könnten. **Vorsicht:** Handschuhe, die die Anforderungen der Durchstichfestigkeit erfüllen, können eventuell nicht zum Schutz gegen sehr spitze Gegenstände wie z. B. subkutane Spritzen geeignet sein.

**REINIGUNG UND WARTUNG:** Einmalhandschuhe. Sie dürfen nicht in kontaminierenden Umgebungen gelagert werden, wenn sie noch einmal verwendet werden sollen. Die Handschuhe sollten nach jeder Benutzung insoweit möglich gründlich gereinigt werden, bevor sie ausgezogen werden, insofern keine Gefahr mehr besteht. Es wird nicht empfohlen, sie zu waschen, da dadurch ihre ursprünglichen Eigenschaften beeinträchtigt werden könnten. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden.

**LAGERUNG:** Handschuhe sollten vorzugsweise an einem trockenen Ort zwischen 10 ° C und 30 ° C in der Originalverpackung und vor Sonnenlicht gelagert werden. Bei einer Lagerung wie empfohlen, werden die Eigenschaften bis zu fünf Jahre nach dem Herstellungsdatum nicht verändert.

**Halbarkheit:** Es ist nicht möglich, eine Lebensdauer für den Handschuh anzugeben, da diese von der Art der Verwendung und der angemessenen Behandlung durch den Benutzer abhängt. Sollte bei der PSA eine Abnutzung beobachtet werden, ist der Handschuh sofort zu ersetzen.

**HINWEIS:** Die hier enthaltenen Angaben einschließlich der Ergebnisse der Laborprüfungen sollten bei der Auswahl eines angemessenen Handschuhs hilfreich sein. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass gemäß EU-Verordnung 2016/425 die tatsächliche Schutzleistung des Handschuhs am Arbeitsplatz auch von anderen Faktoren abhängt wie beispielsweise Temperatur, Abrieb, Degradation etc. Die hier beschriebenen Artikel wurden unter Anwendung eines Qualitätssystems in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm ISO 9001:2015 hergestellt. Es besteht keine Kenntnis darüber, dass die zur Herstellung dieser Artikel verwendeten Materialien oder Verfahren für den Benutzer schädlich sind.

**Download der UE-Erklärung über den Link https://www.jubappe.com/working-gloves/578NR**
**Download der UE-Erklärung über den Link https://www.jubappe.com/working-gloves/578OR**

## 578NR - 578OR

Guanto monouso ambidiektro nitrile, scalato, senza polvere. Questo guanto è stato progettato per proteggere la mano dai rischi chimici. Destrezza livello 5.

**EN ISO 21420:2020** Requisiti generali dei guanti di protezione. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Guanti protettivi contro microrganismi e prodotti chimici. **MARCATURA DEI GUANTI:** JUBA AGILITY GRIP, riferimento, taglia, marchio CE con pittogrammi e resistenza ottenuta. **Marchio CE:** Questo prodotto è stato sottoposto a una valutazione in conformità alle norme armonizzate indicate ed è risultato conforme secondo la legislazione europea, pertanto può essere commercializzato all'interno del mercato europeo. **DPI CAT III:** DPI dal design complesso, che protegge da rischi o lesioni irreversibili, con pericolo mortale o che possono provocare lesioni molto gravi.

<b>RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE E DEGRADAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO B E EN ISO 374-4:2019</b>						
<b>Prodotto chimico</b>	<b>Lettera</b>	<b>Tempo del passo</b>	<b>Livello</b>	<b>Degradazione</b>		
n-Eptano	J	> 30 minuti	2	50.6%		
Idrossido di sodio 40%	K	> 480 minuti	6	-7.1%		
Acido solforico 96%	L	> 10 minuti	1	100.0%		
Idrossido d'ammonio 25%	O	> 480 minuti	6	27.0%		
Perossido di idrogeno 30%	P	> 120 minuti	4	27.1%		
Formaldeide 37%	T	> 240 minuti	5	17.7%		
<b>LIVELLI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Tempo di penetrazione (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Il tempo di penetrazione determina il livello di rendimento. Le informazioni precedenti non riflettono la durata nel posto di lavoro, in quanto influiscono altri fattori come la temperatura, l'abrasione o il degrado.

I livelli di degradazione indicano il cambio della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione a rischio chimico.

La resistenza chimica è stata valutata in base alle condizioni di laboratorio a partire da campioni presi sul palmo della mano e fa riferimento solo al prodotto chimico indicato. Possono presentarsi modifiche se il prodotto chimico viene mescolato.

I guanti di protezione, durante l'uso, possono presentare una resistenza al prodotto chimico pericoloso inferiore, a causa delle modifiche nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'aggancio, lo sfregamento, il degrado causato dal contatto chimico, ecc. possono ridurre significativamente il tempo d'uso reale. Per prodotti chimici corrosivi, il degrado può essere il fattore più importante da tenere in considerazione al momento della scelta di guanti resistenti a prodotti chimici.

La resistenza alla penetrazione è stata testata in condizioni di laboratorio e fa riferimento solo al campione testato. Queste informazioni non riflettono l'effettiva durata della protezione sul luogo di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure.

Se questa referenza contiene il logo alimentare, è idonea al contatto alimentare. Maggiori informazioni presso il dipartimento qualità o consultando la relativa dichiarazione di conformità alimentare.

La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati solo dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Ci può essere qualche differenza se la sostanza chimica è utilizzata in una miscela.

Si consiglia di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto poiché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e del consumo. Prima dell'uso, controllare che i guanti non presentino difetti o imperfezioni.

<b>Misure a mano</b>					
<b>Taglia della mano</b>	<b>Circonferenza della mano</b>	<b>Lunghezza della mano</b>			
4	101	<160			
5	127	<160			
6	152	160			
7	178	171			
8	203	182			
9	229	192			
10	254	204			
11	279	215			
12	304	>215			
13	329	>215			

**ISTRUZIONI D'USO:** L'utente dovrà usare il guanto in conformità alla taglia delle proprie mani, e non dovrà mai usare una taglia non adatta. Verificare che il guanto sia collocato bene. Igiene delle mani: sfregare o lavarsi le mani prima di indossare i guanti.

**USO:** Questo guanto è particolarmente indicato per l'uso in industrie dove esiste un rischio chimico nel palmo della mano come: galvanizzato, assemblaggi leggeri, manutenzione di veicoli, agricoltura e orticoltura, pulizia e manutenzione industriale, industria alimentare, trasformazione alimentare, tatuatori, parrucchieri. L'uso di questi guanti al di fuori da quello previsto da questo prospetto, rimane sotto la responsabilità dell'utente'.

**NON DEVE ESSERE USATO:** Quando sussiste il rischio di intrappolamento con parti mobili di macchinari, nei posti di lavoro in cui il livello di rischio meccanico da coprire supera i livelli di prestazione raggiunti, o quando si tratta di rischio non meccanico (elettrico, ecc.). In particolare, evitare il contatto con prodotti che possono alterare la struttura del guanto.

**Attenzione:** I guanti che rispettano i requisiti di resistenza alla perforazione possono non essere adatti alla protezione contro oggetti molto affilati, come aghi ipodermici.

**PULIZIA E MANUTENZIONE:** Guanti monouso. I guanti non devono essere lasciati in condizioni contaminanti se si desidera usarli di nuovo. Nel caso in cui si desiderasse usarli di nuovo devono essere puliti il più a fondo possibile, sempre e quando non sussista nessun pericolo, prima di sfilarli dalle mani. Sconsigliamo il lavaggio, in quanto potrebbe comportare la perdita delle prestazioni iniziali. Pulirli usando un panno umido.

**STOCCAGGIO:** I guanti devono essere conservati preferibilmente in un luogo asciutto, a una temperatura compresa 10°C e 30°C, all'interno della confezione originale e al riparo dalla luce solare. Se conservato come raccomandato, non subirà cambiamenti nelle proprietà fino a cinque anni dalla data di produzione.

