MASILLA METAL-LYCK

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN

La Masilla Metal-Lyck es una masilla a base de resinas poliésteres insaturadas, aplicable en cualquier soporte metálico.
Gracias a su equilibrada estructura la masilla METAL-LYCK presenta buena adherencia al soporte, absoluta falta de poros, elevada maleabilidad con la espátula y larga resistencia al almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Masilla multifuncional para relleno y acabado de pequeñas imperfecciones.
- Posee unas características de alto poder de relleno, fino acabado y fácil lijado.
- Magnífica adhesión sobre sustratos de acero, galvanizados, madera, cemento, etc.
- Color: Gris claro.
- El envase incluye endurecedor.

INDICACIONES DE USO

- Limpie bien la superficie y elimine todo residuo de óxido. Desengrase con diluyente antisilicónico.
- Añada el catalizador a la masilla en relación con la temperatura ambiente:
  3-3.5 % si T < 10ºC 2-2.5 % si 10 < T < 20ºC 1-1.5% si T >20ºC
- Mezcle bien los dos componentes. POT LIFE: 4 – 6 min. a 20°C
- Aplicación: Una o más pasadas de acuerdo con el espesor deseado. Aplique para hacer adherir la masilla en el soporte de manera homogénea. Espesor aconsejado: 200 – 900 micrones.
- Secado: POR AIRE – 20°C: intervalo entre una pasada y otra: 6 – 7 min. Puede lijarse: después de 30 – 35 min. de la aplicación.
- Lijado: En seco con papel P 80, P 120, P 220

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Valor
Peso Específico	1800 g/l
Color	Gris, amarillo
Almacenamiento	12 meses en lugar fresco y seco, lejos de las fuentes de calor
Flexibilidad	Buena
Retracción	Nula
Sobre Pintura	Óptima
Resistencia Al Agua Y Los Solventes	Óptima
Resistencia Térmica	80 – 100 °C
Residuo Seco	86% en peso
Granulometría	50 micrones
Viscosidad	600.000 – 900.000 cP (Brookfield – 20°C)
Voc (Directiva 2004/42/Ce)	246,65 gr/litro

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

14432 250 G

KRAFFT, S.L.U Carretera de Urnieta, s/n 20140 ANDOAIN, ESPAÑA
Tel. 943 410 400 Fax 943 410 424
www.krafft.es Email info@krafft.auto