



PRODUCTO: KIT REPARACIÓN LINER

FECHA: 22/03/2023

REVISIÓN: 05

Familia química:

Adhesivos.

Uso de la sustancia:

Reparación del liner de las piscinas.

Composición:

Acetona, Butanona

Modo de empleo y dosificación orientativa.

Limpie la superficie a reparar usando alcohol o un limpiador fuerte. No use jabón.

En seco: aplique adhesivo a la superficie de las piezas a unir: dejar secar de 2 a 4 minutos. Unir las piezas engomadas y presionar intentando eliminar las burbujas de aire de los bordes. Dejar secar 24 horas.

Bajo el agua: aplicar el adhesivo al parche y doblarlo por la mitad con el adhesivo para dentro. Llevarlo bajo el agua a la zona a reparar. Abrir el parche y aplicarlo directamente al liner. Eliminar las burbujas y no mover el agua en 12 horas.

Inflables y vinilos: aplicar poco adhesivo para evitar dañar el vinilo. Presionarlo con fuerza en la zona a reparar. Mantener la presión durante 2 ó 3 minutos. Dejar secar 12 horas.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

PQS Piscinas y Consumo, S.A. Pol. Ind. La Palmera, Avda. de la Palmera, 71.
41700 Dos Hermanas (Sevilla).

Telf.: 0034954689300. e-mail: atencioncliente@pqs.es; laboratorio@pqs.es ; www.pqs.es