

## TOLDO VELA CAMUFLAJE REVERSIBLE POLIÉSTER \*Ficha técnica



Diseño elegante inspirado en las Velas de Barco. Ideal para la creación de sombras en espacios al aire libre.

### \*Características

- Toldo vela rectangular
- Con tratamiento Anti-UV
- Protección ante los rayos solares
- Estiramiento: 374 - 456 Lbs
- Material toldo: Polietileno de alta densidad
- Medidas: 3 x 4
- Peso m<sup>2</sup> : 150 gr. - Disponible en verde y beige
- Tejido fuerte y resistente
- Ocultación del tejido: 100%
- Material anillas: acero inoxidable Marino 316
- Medida anillas: 6 x 50 mm.
- Cuerdas fabricadas en Poliéster
- Cuerdas tejidas con hilo teñido: Proporciona resistencia UV y a la decoloración.
- Medida cuerda: 25 mm. / 1 pulgada



\*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones standard.

\*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en condiciones periódicas.



**Oficinas:** Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n  
03349 **SAN ISIDRO** (Alicante) España [info@cfaura.com](mailto:info@cfaura.com)  
Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80  
[www.cfaura.com](http://www.cfaura.com)



## TOLDO VELA CAMUFLAJE REVERSIBLE POLIÉSTER \*Ficha técnica

## \*Referencias de producto

| Referencia | Medidas  | Color                                                                             | Present.   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45051      | 3 × 4 m. |  | 4 unidades |
| 45052      | 3 × 4 m. |  | 4 unidades |
| 45053      | 3 × 4 m. |  | 4 unidades |
| 45054      | 3 × 4 m. |  | 4 unidades |



## \*Detalles técnicos toldos

| ESPECÍFICACIONES                                                   | Ud. de medida     | Urdimbre<br>WARP | Trama<br>WEFT |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>*a) Fuerza de rotura</b><br>(Breaking force)                    | <b>*d)</b> Lbs    | <b>*f)</b> 374   | 456           |
| <b>*a) Alargamiento a la rotura</b><br>(Elongation at break)       | Percentage %      | 115              | 56            |
| <b>*b) Fuerza de desgarro</b><br>(Tearing strength)                | <b>*d)</b> Lbs    | 52               | 44            |
| <b>*b) Resistencia a la explosión</b><br><b>*c)</b> (Mullen burst) | <b>*e)</b> Lbs/in | superficie       | 535           |
| <b>Gramaje</b> (Weight)                                            | gr/m²             | 150 gr           | 150 gr        |

**\*a) Test ASTM D 5034**

Prueba de agarre de resistencia y alargamiento de textiles.

**\*b) Test ASTM D 751-06**

Métodos de prueba estándar para tejidos revestidos.

**\*c) Prueba de MULLEN**

Resistencia al estallido

**\*d) Lbs = Libras**

1 libra = 0,4536 kg

**\*e) Lbs/in = Libras por pulgada**

1 libra = 0,4536 kg

1 pulgada = 2,54 cm

**\*f) 374 libras = 169 kg de fuerza**

## \*Detalles técnicos cuerdas

| ESPECÍFICACIONES                                | Ud. de medida     | 1 pulgada | 2 pulgadas |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| <b>*a) Fuerza de rotura</b><br>(Breaking force) | <b>*e)</b> Lbs/in | 2.200 Lbs | 4.400 Lbs  |

## \*Detalles técnicos anillas

| ESPECÍFICACIONES                                               | Diámetro cuerda | Tamaño correas | Carga de rotura |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Modelo SS-DRG-06</b><br>6 × 50 mm Polyfab Dee Ring AISI 316 | D (mm/in)       | L (mm/in)      | (kg/Lbf)        |
|                                                                | 6/0,24          | 50/1,97        | 1.800/3.968     |



Oficinas: Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n  
03349 SAN ISIDRO (Alicante) España info@cfaura.com  
Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80  
www.cfaura.com

