

FICHA TÉCNICA

MONTACK TURBO TRANSPARENTE

Descripción del producto

Montack Turbo TRANSPARENTE es un adhesivo de montaje de curado muy rápido, con un elevado agarre inicial y con una elevada resistencia final. Está especialmente formulado para uniones que requieran de una rápida puesta en servicio y unos acabados limpios.

No descuelga y puede aplicarse tanto en interior como en exterior.

Montack Turbo Transparente está formulado en base a polímeros híbridos de curado rápido aptos para todas las superficies: porosas y no porosas, incluso superficies delicadas y húmedas.

Especialmente indicado para materiales transparentes.

Características técnicas

Aspecto	Masilla viscosa de color transparente
Viscosidad	Tixotrópico
Elongación Rotura ISO 37	320 %
Formación de piel	5 min
Resistencia cizalla máxima ISO 37	32 kg/cm ²
T. aplicación	+ 5 hasta + 30 °C
T. servicio	- 15 hasta + 80 °C
Velocidad de curado*	2,5 mm cada 24 h a 23 °C

* Grosos superiores a 2,5 mm y uniones en las que el producto pueda quedar encapsulado, serán necesarios aproximadamente 3 días para su curado total.

Aplicaciones

- Fijación de paneles, planchas, revestimientos, chapas, etc.
- Fijación de molduras, zócalos, rodapiés, travesaños, marcos de puertas y ventanas, perfiles, espejos, azulejos, cajas o cuadros de electricidad, rótulos de señalización, colgadores, jaboneras, tiradores, accesorios, etc.

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa), secas y sin partes sueltas.

Aplicación:

Aplicar por puntos o mediante pequeños cordones sobre una de las 2 superficies y unir en la posición deseada presionando firmemente. La dosificación del producto varía en función de los materiales a unir.

La presión debe mantenerse durante unos 30 segundos.

No se aconseja para uniones verticales superiores a 6kg.

Si el objeto a fijar es muy voluminoso, puede ser necesario ayudarse de una fijación temporal de la pieza mediante cinta adhesiva.

No apta para Teflón® (PTFE), superficies muy rugosas, frágiles, sin cohesión, polvorientas, antiadherentes, etc.

Evitar el uso de LIMPIADORES ABRILLANTADORES sobre las superficies a unir.

En caso de fijación sobre soportes pintados, realizar prueba previa.

Realizar una prueba previa en aplicaciones sobre Policarbonato o Metacrilato para verificar la correcta compatibilidad del adhesivo con el soporte

El contacto permanente en agua puede provocar un cambio temporal de color del adhesivo

Disolución y limpieza

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en PASO ELIMINA ADHESIVOS o un disolvente universal.

El producto seco únicamente se elimina mediante procedimientos mecánicos.

Almacenaje

Consérvese dentro de su envase original cerrado en un lugar fresco y seco entre +10°C y +25°C. Bajo estas indicaciones, el producto puede almacenarse durante al menos 18 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.