

Pattex Barrita Arreglatodo

Pega, rellena, sella y reconstruye

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Barrita Arreglatodo es una masilla epoxi reactiva. Fácil de amasar y aplicar.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pega, rellena, sella y reconstruye de forma rápida con la máxima resistencia.
- Se amasa fácilmente incluso a bajas temperaturas.
- Para fijar, reconstruir y arreglar todo tipo de materiales: madera, metal, cerámica, plásticos (excepto PE, PP y Teflón®) cristal, piedra, ladrillo, yeso, corcho.



Ejemplos: pegado de accesorios de baño y cocina, tales como toalleros, percheros, escoberos, especieros, batidoras y colgadores; relleno de agujeros; reconstrucción de bisagras rotas, recipientes de cerámica, etc. Fijación de tiradores, topes de puertas y teléfonos; reparación de escalones, sillas y todo tipo de muebles; sellado de pequeñas fugas de agua en tuberías y calefacciones.

3. MODO DE EMPLEO

1. Preparación del soporte:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de grasa o polvo. Lijar y secar las superficies siempre que sea posible.

2. Preparación de la masilla:

Cortar un trozo de la barrita con la ayuda del tapón cortador. Quitar el film transparente que envuelve el trozo de barrita que vamos a utilizar. Envolver bien el resto y guardarlo en el tubo en lugar fresco, seco y al abrigo de los rayos solares. Amasar el trozo que vamos a utilizar como si fuera plastilina hasta que quede una masa homogénea y blanca.



3. Aplicación del producto:

Se dispone de aproximadamente 3 minutos (23°C) para mezclar y aplicar el producto:

Para **pegar**: aplicar la masilla en una de las superficies a unir y unir ambas. Para pegado de superficies más grandes aplicar varios puntos de masilla. Se recomienda lijar y limpiar previamente las superficies.

Para **rellenar**: Aplicar la mezcla en la grieta o agujero y alisar la superficie antes de que el producto empiece a endurecer.

Para **reconstruir**: Modelar la forma deseada con las manos y alisar la superficie antes de que el producto empiece a endurecer.

4. PROPIEDADES

Tecnología	Epoxi bicomponente	
Color	Blanco	
Densidad	Parte A: Aprox. 2 g/mL Parte B: Aprox. 2 g/mL	
Tiempo de mezcla	Se dispone de 3 minutos para mezclar y aplicar el producto	
Tiempo de manipulación	15 minutos. No mover ni someter a tensiones hasta pasado este tiempo	
Tiempo de endurecimiento final	24 horas	
Resistencia final	(EN 1465)	Hasta 60 Kg/cm² (24h, 23°C, acero)
Resistencia a la temperatura	De -30°C a +120°C. En uniones sometidas a grandes esfuerzos se recomienda no sobrepasar los +70°C	
Resistencia al agua, aceite y disolventes usuales	Sí	
Resistencia a ácidos y álcalis diluidos	Sí	
Disolventes	No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer	
Mecanizable	Sí, una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado y mecanizado	
Pintable	Sí	

Todas las medidas han sido realizadas a +23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato. Para acelerar el endurecimiento se puede someter la unión o la reparación a una temperatura de unos +70°C; por el contrario, temperaturas bajas retrasan el endurecimiento. Mientras endurece, se recomienda mantener la pieza unida o reparada por encima de +15°C.



5. CONSEJOS PRÁCTICOS

- Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con un disolvente adecuado antes de que endurezca. Una vez endurecido sólo se puede quitar mecánicamente, utilizando por ejemplo una rasqueta.

6. PRESENTACIÓN

Barrita de 48g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10°C y +25°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
Pattex