

Xylazel Lasur Plus Mate

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Lasur protector de la madera, base disolvente, en acabado mate, disponible en una amplia gama de colores naturales y en incoloro. Los pigmentos inorgánicos de Xylazel Plus Mate le confieren una eficaz protección contra los rayos U.V. del sol. Contienen aditivos que prolongan la duración del producto. Repelente al agua. Regulariza el contenido de humedad en la madera, reduciendo los cambios dimensionales de hinchazón y merma.
Características	- Xylazel Plus Mate es un Lasur a poro abierto que elimina los típicos problemas que presentan los sistemas convencionales de pinturas o barnices que saltan y se agrietan, con el paso del tiempo. - Resistente a la foto degradación de los rayos ultravioleta del sol: por su contenido en pigmentos micronizados especiales de óxido de hierro. - Repelente al agua, lluvia y humedad: Por la acción impermeabilizante y permanente de sus resinas. - Reduce los defectos provocados por los movimientos naturales de la madera: Actúa a poro abierto, permitiendo la transpiración natural de la madera. - Decora, protege y embellece la madera: Colores sólidos y resistentes, mezclables entre sí, con posibilidad de conseguir innumerables tonalidades que destacan el veteado natural de la madera. Resuelve eficazmente el problema de igualación de color entre maderas, incluso diferentes, ya que aplicado como tinte colorea homogéneamente. - Muy fácil de aplicar: rápida absorción del producto por la madera. - Fácil mantenimiento, sin lijar ni decapar, basta limpiar y aplicar directamente nuevas capas de Xylazel Plus Mate. - Una vez seco no huele.
Campos de aplicación	Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, vallas, etc.). Se debe aplicar en maderas secas (humedad de hasta un 20%). También se puede aplicar sobre corcho para revestimientos, como tinte.
Colores	Xylazel Plus Mate Pino, Pino Oregón, Pino Tea, Sapelly, Roble, Castaño, Caoba, Nogal, Teca, Palisandro, Ébano, Wengué e Incoloro*. *Se recomienda aplicar en maderas protegidas del sol.
Envases	0, 250L, 0,750 L, 2,5 L y 5 L También 20L en acabado mate en incoloro, nogal, roble, castaño, teca y pino.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 05/2022
La presente edición
anula las anteriores



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158



2.- Datos técnicos

Datos	Xylazel Plus Mate Densidad a 20°C: 0,85 ± 0,02 g/L Punto de inflamación: 53°C
Secado	El secado de la superficie en condiciones normales es de 6 horas. Repintado: 12 horas aprox. En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el Iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario, una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

3.- Modo de empleo

Preparación	Eliminar pinturas y barnices viejos, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.
Modo de empleo	Dosis Xylazel Plus Mate 150-200 mL/m² aplicados en 2 o más manos. Modo de empleo Xylazel Plus Mate se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, pincel o pistola, el acabado mate también por baño. Agitar y remover bien el contenido del envase. Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 12 horas, dar la 2ª mano. Para conseguir un efecto uniforme y una protección contra los hongos de pudrición e insectos xilófagos (carcomas), aconsejamos aplicar previamente Xylazel Fondo. También se consigue una superficie uniforme pasando, 10 minutos después de aplicar la primera mano, un pincel o brocha plana escurrida. En las maderas ricas en resinas, limpiar antes la resina de la superficie con disolvente. Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar Xylazel Plus Mate influyen en el tono de color del acabado. El agua de lluvia o las altas temperaturas pueden, en algunos casos, producir decoloraciones en la superficie de la

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 05/2022
La presente edición
anula las anteriores



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscip. 210
N.I.F. B-08218158



	madera al provocar la salida de sustancias internas, como resinas y taninos. En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una mano de prueba sobre la madera. Xylazel Plus Mate no precisa de ninguna capa de laca o barniz, pero si se desea se pueden aplicar sobre Xylazel Plus Mate todo tipo de barnices sintéticos. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Propiedades y características de la madera tratada. La madera queda protegida eficazmente contra la fotodegradación y la humedad. Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera. Mantenimiento Las maderas viejas o nuevas que hayan sido tratadas con Xylazel Plus Mate y que, al cabo del tiempo, precisen un nuevo tratamiento de mantenimiento, no necesitan ser decapadas ni lijadas, solamente hace falta limpiar la superficie de la madera. No aplicar directamente Xylazel Plus Mate sobre superficies barnizadas o pintadas, ya que es necesario un lijado o decapado, que facilite la penetración del producto en la madera.
Limpieza de útiles	Utilizar White Spirit o producto similar.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Almacenamiento y manipulación Para el almacenamiento y manipulación tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte referentes a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 05/2022
La presente edición anula las anteriores



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

