

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua mate formulada en base a copolímeros vinílicos para el pintado de paredes y techos en interiores.

PROPIEDADES

- Buena cubrición y adherencia.
- Acabado blanco mate luminoso.
- Buen rendimiento.
- Fácil aplicación.
- Lavable.

APLICACIONES

Para decoración de paredes y techos en interior, en materiales habituales de construcción (yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.), cuando se desee un acabado mate blanco luminoso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabado: Liso mate.
- Color: Blanco luminoso.
- Densidad: $1,62 \pm 0,15$ g/mL (UNE-EN ISO 2811-11).
- Rendimiento: 8-10 m²/L y mano. Este valor depende de las condiciones de aplicación y del soporte.
- Secado: 30-60 minutos.
- Repintado: 4-6 horas.
- Utensilios: Limpieza con agua.
- C.O.V.: Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30g/L (2010). Contenido máximo en COV: 30g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Superficies nuevas: Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas, etc. y aplicar un fijador.

- Superficies pintadas anteriormente:

Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar y aplicar un fijador adecuado.

Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.

- Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes). Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando un limpiador adecuado para su limpieza.

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Aplicar una primera mano rebajada con un 15 - 20% de agua potable y una segunda mano con un 5-10% aproximadamente. Dilución aproximada: brocha, rodillo (5-10%) y pistola (10-25%). Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con un fijador adecuado.

RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No pintar con temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 21 días.

PRESENTACIÓN

Envases de: 4L y 15L.

ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

No apilar más de tres filas de envases.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

FICHA TÉCNICA - 20/11/2023

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.