

MANACOR - bermuda

Descripción

- 2 bolsillos delanteros,
- 2 bolsillos traseros,
- pasador portamartillo,
- buena resistencia a los lavados,
- buena resistencia a las abrasiones,
- remaches y costuras reforzadas en las zonas de mayor desgaste para una larga durabilidad en el tiempo ,
- bolsillo lateral izquierdo con tapeta,
- bolsillo porta monedas,
- bolsillo porta metro,
- bolsillo porta móvil,
- tejido elástico,
- triple costura en las partes que se desgastan más rápidamente,
- cremallera YKK®.



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C; No blanquear; Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; Permitido secado en secadora a temperatura reducida; Temperatura max de planchado 110 °C.



cod.prod.

V497-0-00 azul marino

tallas

38 - 58

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composición de las fibras:	70% algodón 28% poliéster 2% elastàn	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	330 ±5% g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 5.3 ISO 5077:2007/ ISO 6330	Estabilidad de dimensión (4N-40°C)	urdido: -0.7% trama: -0,8%	+/- 3%
	EN13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	pH : 5.3	3,5<PH≤9,5
	EN13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdido: 940 N trama: 860 N	

FICHA PRODUCTO

EN ISO 13937-2	Resistencia al tiròn	urdido: 28 N	
		trama: 36 N	
EN ISO 12947-2	Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale	28300 ciclos	
EN ISO 105-C06	Solidez de color después varios lavados a 40°C		
	<i>Variacìon de color</i>	4-5	1 - 5
	<i>Toma de color:</i>		
	diacetate	4-5	
	cotton	4-5	
	nylon	4-5	
	polyester	4-5	
	acrylic	4-5	
	wool	4-5	
ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco		
	<i>Variacìon de color</i>	4-5	1-5
	<i>Toma de color:</i>		
	diacetate	4-5	
	cotton	4	
	nylon	4-5	
	polyester	4-5	
	acrylic	4-5	
	wool	4-5	
ISO 105 E04	Solidez de color al sudor	Ácido	Alcalino
	<i>Variacìon de color</i>	4-5	4-5
	<i>Toma de color:</i>		
	diacetate	4-5	4
	cotton	4-5	4
	nylon	4-5	4-5
	polyester	4-5	4-5
	acrylic	4-5	4-5
	wool	4-5	4-5
EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado a 110°C		
	<i>variacìon de color:</i>	seco: 4-5	1-5
		hùmedo: 4-5	
EN ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5	1 - 5
		hùmedo: 2-3	