

KUDUS - pantalón

Descripción	• 2 amplios bolsillos delanteros, • bolsillo lateral con doble abertura (cierre con velcro y cremallera), • bolsillo para rodilleras en nylon con posición ajustable, • bolsillo portametro con anillos portaherramientas, • bolsillos exteriores porta clavos de nylon, desmontables por cremallera, • corte ergonómico de las piernas y rodillas, • doble bolsillo trasero con solapa con snap, • pasador portamartillo, • tejido con alta percepción elástica • disponibilidad en embalaje individual (V568-0) y/o en box (V568-1).			
Manutención Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear, Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; Secar a las ombra, Permitido secado en secadora a temperatura reducida , Temperatura max de planchado (max 110°C). 	Cod.prod.	V568-0-00 beige /negro V568-0-01 avion /negro V568-0-02 azul marino/negro V568-0-03 fango/negro V568-0-04 gris oscuro/negro V568-0-05 negro/negro		
	Norma	EN ISO 13688:2013 		
	Tallas	38 – 58		
	Tallas Long	L 42 – L 48		
Tallas Short	S 46 – S 52			

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	60% algodón 37% poliéster 3% elastán	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de área	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	OEKO-TEX® Standard 100	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	OEKO-TEX® Standard 100	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión (40°C)	urdimbre: -1.3% trama: 0.9%	± 3 %

	ISO 105-C06	Solidez de color después varioss lavados a 40°C <i>Variacìon de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
	ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco <i>Variacìon de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
	ISO 105 E04	Solidez de color al sudor <i>Variacìon de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Ácido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
	ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 hùmedo: 3-4	1-5
	EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado (110°C) <i>Variacìon de color :</i>	seco: 4-5 hùmedo: 4-5	1-5
	ISO 105 B02	Solidez del color a la luz <i>Variacìon de color</i>	4	1-5
	EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdimbre: 1600 N trama: 620 N	
	EN ISO 13937-2	Resistencia al tirón	urdimbre: 44 N trama: 51 N	
	ISO 12947-2	Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale	>30000 ciclos	
	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composicìon de las fibras:	100% nylon encerado poliuretano (PU)	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de àrea	210 g/m ²	

**Insertos
resistentes a la
abrasión**