

BORTAN - bermuda

Descripción

- 2 amplios bolsillos delanteros,
- bolsillo porta metro,
- doble bolsillo posterior con velcro,
- insertos reflectantes,
- pasador portamartillo,
- tejido elástico,
- bolsillo lateral con doble abertura (cierre con velcro y cremallera).



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear, Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; Permitido secado en secadora a temperatura reducida, Temperatura max de planchado (max 110°C).



Advertencia: no planchar en los insertos reflectantes

Cod.prod.

V593-0-02 azul marino/negro
V593-0-04 gris oscuro/negro
V593-0-05 negro/negro

Norma

EN ISO 13688:2013



Tallas

38 – 58

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	94% nylon 6% elastán	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de área	250 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	OEKO-TEX® Standard 100	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	OEKO-TEX® Standard 100	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión (40°C)	urdimbre: -1.2% trama: 0.7%	± 3 %
	ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 húmedo: 4-5	1-5
	EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado (110°C) Variación de color :	seco: 4-5 húmedo: 4-5	1-5
	ISO 105 B02	Solidez del color a la luz Variación de color	4	1-5

ISO 105-C06	Solidez de color después varioss lavados a 40°C				1-5
	Variación de color	4-5			
	Toma de color:				
	diacetate	4-5			
	cotton	4-5			
	nylon	4-5			
	polyester	4-5			
	acrylic	4-5			
	wool	4-5			
ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco				1-5
	Variación de color	4-5			
	Toma de color:				
	diacetate	4-5			
	cotton	4-5			
	nylon	4-5			
	polyester	4-5			
	acrylic	4-5			
	wool	4-5			
ISO 105 E04	Solidez de color al sudor	Ácido	Alcalino		1-5
	Variación de color	4-5	4-5		
	Toma de color:				
	diacetate	4-5	4-5		
	cotton	4-5	4-5		
	nylon	4-5	4-5		
	polyester	4-5	4-5		
	acrylic	4-5	4-5		
	wool	4-5	4-5		
EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdimbre: 1400 N			
		trama: 1300 N			
EN ISO 13937-2	Resistencia al tirón	urdimbre: 51 N			
		trama: 88 N			
ASTM D3107-07	Propiedades elásticas del tejido hechas con hilos elásticos				
	Alargamiento	urdimbre: 22%			
		trama: 22%			
	Recuperación de alargamiento	urdimbre: 91,5%			
		trama: 91,5%			
ISO 12947-2	Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale	>30000 ciclos			
EN 343:2003+A1:2007 4.3 (EN 31092)	Resistencia al vapor acuoso	Clase 3	CLASE 1	$R_{et} > 40$	
	R_{et} [m ² Pa/W]	$R_{et} = 5,65$ [m ² Pa/W]	CLASE 2	$20 < R_{et} < 40$	
			CLASE 3	$R_{et} < 20$	