

Walklander woman - pantalón

Descripción

- corte ergonómico de las piernas y rodillas;
- tiro reforzado;
- amplios bolsillos delanteros;
- bolsillo porta monedas;
- doble bolsillo trasero, uno con tapeta;
- bolsillo lateral;
- bolsillo porta metro ;
- pasador portamartillo ;
- inserto portabolígrafos ;
- cintura ajustable ;
- cremallera YKK® .



Etiqueta distintiva prenda para mujer



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 60°C; no blanquear; se puede lavar a seco; la pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente; planchado a baja temperatura (max 110°C) .



cod.prod.

V421-0-02 azul marino/negro
V421-0-04 gris oscuro/negro

normativa

EN ISO13688:2013



tallas

34 – 52

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	composición de las fibras: algodón poliéster Tejido: twill 2/2	60% 40% urdido: 35 [hilos/cm] trama : 20 [hilos/cm]
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	290 g/mq
	EN ISO 105-C06 E2S: 1994	Solidez de color al lavado (60°C)	Variación de color: 3 Toma de color: 4 – 5
	EN ISO 105 D01:1993	Solidez de color al lavado a seco	Varaiación de color: 4 1 - 5
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Estabilidad de dimensión al lavado (60°C)	urdido: - 0.2 % trama: - 0.3 % Max ± 3 % Max ± 3 %
	ISO 105X12: 2001	Solidez de color al restregamiento	seco: 4 – 5 húmedo: 3 – 4 1 - 5 1 - 5
	EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3	Solidez de color a la luz	3 - 4 1 - 5

ISO 105-N01:1993	Solidez de color al blanqueo	Variación de color: 2 - 3	1 – 5
EN ISO 13934-2: 1999	Resistencia a la tracción	urdido: 1000 N trama: 610 N	400 N 400 N
EN ISO13688:2013 paragrafo 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	PH : 7.0	3,5<PH≤9,5
EN ISO13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm